

PRÜFZEUGNIS

902 9230 000-PZV

Auftraggeber: Blyco Textile Group BV
Marssteden 210
7547 TD Enschede
NIEDERLANDE

Betreff: Prüfung des Brandverhaltens nach DIN 4102 Teil 1,
Baustoffklasse B1

Prüfmateriale: Textile Dekorationsgewebe aus 100 % Polyesterfasern
Artikel "Cotton Look 7193B", "Chopin 7360B",
"Satino 7560B" und "Souplesse 7570B & 7571B"

Datum: 24. Februar 2015

Gültigkeitsdauer: bis 29. Februar 2020

Hinweis: Falls der oben genannte Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO §
2, Abs. 9, Ziffer 1 verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis nicht erforderlich.
Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Baupro-
dukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 20,
Abs. 3).
**Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendi-
gen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Nachweis nach
Landesbauordnung.**
Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als
Grundlage dienen:
- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstim-
mungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwend-
barkeitsnachweise.
Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur
Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

Dieses Prüfzeugnis umfasst 6 Textseiten und 9 Beilagen. Textseiten und Beilagen sind mit unserem Dienstsiegel versehen. Die Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfzeugnisses, sowohl in vollem als auch in gekürztem Wortlaut sowie die Verwendung zur Werbung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universität Stuttgart zulässig. Das Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Stuttgart.

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 32
D-70569 Stuttgart (Vaihingen)
USt-ID-Nr. DE 147794196

Telefon: (0711) 685 - 0
Telefax: (0711) 685 - 62635
Internet: www.mpa.uni-stuttgart.de

BW-Bank Stuttgart / LBBW
Konto-Nr. 7 871 521 687 BLZ 600 501 01
IBAN: DE51 6005 0101 7871 5216 87
BIC/SWIFT-Code: SOLADESTXXX



Am 04. Dezember 2014 beauftragten Sie uns mit der Durchführung von Brandversuchen zum Nachweis der Klasse B1 nach DIN 4102-1.

1. Materialbeschreibung

Textile Dekorationsgewebe aus 100 % Polyesterfasern mit einem Nennflächengewicht von ca. 25 g/m² bis 200 g/m² ^{*)}.

Anwendungsgebiet: Dekorationsgewebe für den Innenbereich

Handelsbezeichnung: Artikel "Cotton Look 7193B"
Artikel "Chopin 7360B"
Artikel "Satino 7560B"
Artikel "Souplesse 7570B & 7571B"

Probenahme: durch Auftraggeber

Eingang: 27. November 2014 (Eingangs-Nr. 14/383)

Menge: ca. 5 lfm je Artikel:
a) "Cotton Look vlamw. gefin. 7193B0300A", weiß
b) "Chopin flr 7360B9350A", schwarz
c) "Satino wit 7560B0300A", weiß
d) "Souplesse natuur wit 7570B0300A", weiß

Flächengewicht: a) 170 g/m² ^{*)} / ca. 145 g/m² ^{**)}
b) 200 g/m² ^{*)} / ca. 238 g/m² ^{**)}
c) 130 g/m² ^{*)} / ca. 100 g/m² ^{**)}
d) 25 g/m² ^{*)} / ca. 20 g/m² ^{**)}

Handmuster der geprüften Dekorationsgewebe sind in Beilage 9 eingehettet

^{*)} Herstellerangaben

^{**)} Messwerte



2. Probenherstellung

Aus dem gelieferten Material wurden B2-Proben, 190 mm x 90 mm und 230 mm x 90 mm, sowie Brandschacht-Proben, 1000 mm x 190 mm, jeweils aus der Längs- und Querrichtung zugeschnitten.

3. Versuchsdurchführung

Die Prüfung erfolgte nach DIN 4102 Teil 1 und Teil 16 (Ausgabe Mai 1998) im Brandschacht nach DIN 4102 Teil 15 (Ausgabe Mai 1990) und den Zulassungsgrundsätzen für den Nachweis der Schwerentflammbarkeit von Baustoffen (Fassung August 1994), herausgegeben vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin.

Die Proben wurden jeweils freihängend ohne Hinterlegung geprüft.